滑り止めコート剤

あんぜんちたい

安全地帯

JP-2500

新しくなった
滑り止め
コート剤

防滑性も UP!

施工箇所一覧

施設

学校　駅　ビル　プールサイド　食品工場　倉庫　駐車場　車輌　遊戯施設

摘要箇所

階段　歩道　エントランス　薬品床　設備周り　スロープ　はしご　通路

滑り止めコート剤

安全地帯（あんぜんちたい）

JP-2500

how-to video

施工事例

Before

After

適用下地一覧

higher performance

- コンクリート
- モルタル
- 金属各種（鉄鋼、アルミニウム、ステンレス等）
- FRP（要研磨）
- 木材

lower performance

- タイル
- 塗装処理鋼板
- メッキ処理鋼板
- 油面コンクリート・モルタル
- 劣化コンクリート・モルタル
- 大理石
- アスファルト

※以上の下地についてはメーカー及び販売店へご相談ください。

・施工下地は、余分な油、水分、埃等が無く、旧塗膜、レイタンス層及び浮き錆のない堅牢な下地として下さい。・施工を計画される段階で、試験施工を実施し、下地処理方法及び仕上げ方法についてご確認下さい。

物理的情報

内容量	6.3kg		
混合比 重量（容積）	主剤：硬化剤　8：1		
色調	製品情報参照		
可使時間	60分（20 - 25℃）		
硬化時間	軽歩行	36 時間（5℃）	※1 硬化促進剤併用
	重歩行	72 時間（5℃）	
	軽歩行	30 時間（10℃）	
	重歩行	48 時間（10℃）	
	軽歩行	36 時間（15-20℃）	
	重歩行	96 時間（15-20℃）	
	軽歩行	24 時間（20-25℃）	
	重歩行	72 時間（20-25℃）	
	軽歩行	16 時間（25-30℃）	
	重歩行	48 時間（25-30℃）	
耐熱温度	60 ℃		

製品情報

製品番号	色調
AAS266JP	グレー
AAS270JP	ブラック
AAS260JP	イエロー
AAS278JP	グリーン
A90061JP	硬化促進剤

容量	塗布可能面積
6.3kg (3.6L) 主剤 5.6kg, 硬化剤 0.7kg	2.0 - 3.5m²/set
硬化促進剤 95g	–

消防法

主剤：指定可燃物（可燃性液体類）
硬化剤：第4類第3石油類（非水溶性液体）
硬化促進剤：第4類第3石油類（水溶性液体）

製品ライフ

JP-2500：未開封で3年
硬化促進剤：未開封で２年

上記データは弊社試験室内での取得データであり、保証値ではありません。
※1 15℃未満の環境の場合は硬化促進剤併用を奨励いたします。なお、硬化促進剤は別売りです。

製造・販売元：
株式会社　**ITW パフォーマンスポリマーズ＆フルイズ ジャパン**
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32
TEL.06-6330-7118　（代）FAX.06-6330-7083
www.itwppfjapan.com
info@itwppfjapan.com
フリーダイヤル 0120-03-4880
受付時間 9:00～17:30（土・日・祝祭日を除く）

ITW PP&F J 2023

代理店：